

رزین های تصفیه آب شرکت تولیدی و مهندسی حرارت گستر




مقدمه:

در سال ۱۹۳۵ میلادی، دو شیمیدان انگلیسی به نامهای آدامز (ADAMS) و هولمز (HOLMES) موفق به کشف خواص تبادل یونی مواد حاصل از تقطیر فنول (Phenol) یا پلی فنول یا تانین و فرمالین (FORMALIN) (مواد جداکننده قلیا) و آنیلین یا متافنیلین دی آمین (Methaphenylene diamine) و فرمالین (مواد جداکننده اسید) گردیدند. این مرحله به عنوان شروع آشنائی با خواص رزین تبادل یونی در نظر گرفته می شود. پس از آن رزین تبدلی یونی در سالهای ۱۹۳۸ در آلمان و ۱۹۴۰ در آمریکا به معرض فروش گذاشته شد. ژاپنی ها از سال ۱۹۴۶ موفق به تولید آن گردیدند. در آن زمان، معلومات اندکی در مورد رزین تبادل یونی و مواد امیاء کننده (Regenerant) مربوطه موجود بود. این عامل سبب کندی پیشرفت تولید و استفاده از آن شد. نهایتاً مدود سال ۱۹۵۰، استفاده از رزین تبادل یونی جهت تصفیه آب تغذیه دیگ های بخار در کارخانجات و نیروگاهها آغاز گردید. از آن تاریخ اهتمام کامل در جهت بهبود کیفیت رزین تبادل یونی برای استفاده موثر در زمینه تصفیه آب و موارد دیگر صورت گرفته است.

درحال حاضر، (رزین تبدالی (رزین تبادل کننده کاتیون (رزین کاتیونی) (اسیدی قوی (Exchange resin strong acid cation)، (رزین تبادل کننده آنیون (رزین آنیونی) (بازی قوی (Strong base anion exchange resin)، (رزین تبادل کننده کاتیون اسیدی ضعیف (Weak acid cation exchange resin) و (رزین تبادل کننده آنیون بازی ضعیف (Weak base anion exchange resin) در معرض فروش قرار دارند. مضافاً انواع مختلفی از قبیل ژل (Gel)، متفلفل (Porous) و بسیار متفلفل (High Porous) که از نظر پیوندهای بین مولکولی (Cross Linkage) با هم اختلاف دارند نیز در دسترس میباشند. نمونه کاربرد (رزین ها) متناسب با پیشرفت در ساخت و بهبود کیفیت و همچنین ازدیاد تنوع آنها، بصورت پیچیده ای در آمده و انتخاب رزین جهت کاربردهای خاص باید با اطلاع کامل از خواص و عملکرد آن رزین صورت گیرد.

خواص رزین تبادل کننده یون

رزین های تبادل کننده یون دارای ساختمانی متشکل از به هم پیوستگی (Bond) یک پلیمر باگروههای یونی میباشند. انواع گروههای یونی بشرح زیر معرفی می گردند.



رزین تبادل کننده کاتیون اسیدی به فرم نمک توسط اسید امیاء می گردد تا به صورت H^+ در آید. (رزین به فرم H در صورت تماس با مملول نمک بازی و یا فنثی، یون های خود را مبادله می نماید. بطور مشابه، می توان (رزین تبادل کننده آنیون بازی قوی را با استفاده از $NaOH$ امیاء نمود و در این صورت (رزین فوق قادر به تمزیه نمک فنثی واسید و همچنین تبادل یون با آن ها فواید بود. (رزین تبادل کننده کاتیون اسیدی ضعیف قادر به تبادل یون با باز و (رزین تبادل کننده آنیون بازی ضعیف قادر به تبادل یون با اسید می باشد ولی نمی تواند نمک فنثی را تمزیه نماید. بخش پلیمر (رزین تبادل کننده یون از به هم پیوستن پلیمرهای (Copolymer) استایرن (Styrene) و دیوینیل بنزین (Divinyl benzene - D.V.) ساخته شده است. در این مورد میزان درصد D.V.B را پیوند بین مولکولی (Crosslinkage) می نامند. (رزین تبادل کننده یون در صورت تماس با آب دارای تعداد کثیری (روزنه های بسیار کوچک بوده و عمل تبادل یون توسط فوران و نفوذ یون به داخل این (روزنه های بسیار کوچک (رزین انجا) می گیرد. هر قدر میزان درصد D.V.B بالاتر باشد، (روزنه های مذکور ریزتر و بالعکس هر قدر میزان آن پایین تر باشد، این (روزنه ها درشت تر هستند. (رزین تبادل کننده یونی که دارای هر دونوع (روزنه های ریز و درشت باشد. نوع متفلفل (Porous Type) نامیده می شود.

رزین تبادل کننده کاتیون

این نوع رزین از ترکیب یک پلیمر و گروه اسیدی از قبیل SO_3H و $COOH$ - بعنوان گروه یونی و به صورت پلیمر ترکیبی سه بعدی ساخته می شود. در صورت غوطه ور شدن در آب، این رزین متورم شده و گروه های یونی به صورت اسید معدنی تجزیه می شوند. اگر قسمت پلیمر این رزین را با R نشان دهیم، رزین تبادل کننده کاتیون را می توان به صورت $R - SO_3H$ و یا $R - COOH$ تشریح نمود. رزین در آب به صورت زیر تجزیه می گردد:



رزین از نوع $R - SO_3H$ به سادگی تجزیه شده و اسیدیته معادل با HCl و H_2SO_4 بروز داده و "رزین تبادل کننده کاتیون اسیدی قوی" نامیده می شود. در عوض نوع $R - COOH$ همانند اسید آلی به سختی تجزیه شده و حالت اسیدی ضعیفی بروز می دهد و "رزین تبادل کننده کاتیون اسیدی ضعیف" نامیده می شود. گروه های $COO^- - SO_3^-$ که با قسمت پلیمر ترکیب شده اند، نمی توانند آزادانه جابجا شوند و بنابراین یون های ثابت (FIXED ION) نامیده می شوند. یون متمرکز که دارای بار معکوس بوده و آن ها را از نظر الکتریکی فنتی می نماید، "یون معکوس (COUNTER ION)" خوانده می شود (H^+ در حالت $R - SO_3H$). عمل تبادل یون در پدیده تبادل این یون معکوس خلاصه می گردد. بنابراین لازمه عمل، تجزیه شدن گروه یونی می باشد. رزین کاتیونی اسیدی قوی دارای اسیدیته بالا بوده و در نتیجه قطعاً در مملول قلیائی و متی در مملول اسیدی، تجزیه می گردد. بالعکس، از آنجائیکه رزین کاتیونی اسیدی ضعیف در محیط اسیدی تجزیه نمی شود، قابلیت تبادل یون آن فقط به مملول فنتی و یا قلیائی محدود می گردد. از بین رزین های کاتیونی، اغلب از رزین کاتیونی اسیدی قوی استفاده می شود. این نوع رزین به فرم نمک سدیم یا $R - SO_3Na$ عرضه می گردد. وقتی که آن را به فرم $R - SO_3H$ مصرف نمائیم، لازم است که آن را به این فرم تبدیل نمائیم. این عملاً امیاء (Regeneration) خوانده می شود.

ظرفیت تبادل یون رزین

در صورت در اختیار داشتن ستونی از رزین و امیاء کامل آن، با عبور مملول ماوی یون از آن، در ابتدا مقدار کمی نشست یون در آب فرومی مشاهده می گردد ولی با ادامه این مرحله، نشست یون به یکباره زیاد می شود. ظرفیت تبادل یون تا این نقطه، "ظرفیت نفوذ (BREAK THROUGH CAPACITY - B.T.C)" نامیده می شود. هنگامیکه غلظت یون آب فرومی و ورودی یکسان شوند، ظرفیت تبادل یون در این نقطه به ظرفیت تبادل یون کل که نشان دهنده تعداد یون های ثابت و یون های معکوس است، بستگی خواهد داشت. از آنجا که گروه های رزینی اسیدی قوی و بازی قوی، نمک فنتی را تجزیه می نمایند، ظرفیت تبادل یون گروه ها، "ظرفیت تجزیه نمک فنتی" نامیده می شود. ظرفیت تبادل یون گروه های رزینی اسیدی ضعیف و بازی ضعیف، "ظرفیت تبادل یون کل" نامیده می شود.

رزین تبادل کننده آنیون (رزین آنیونی)

این نوع رزین قابلیت آنیون ها را داشته و سافتمان آن از شبکه سه بعدی پلیمر یزه تشکیل یافته است. آمونیوم چهارظرفیتی (QUATERNARY AMMONIUM), NH_2 - آمین تک ظرفیتی (PRIMARY AMINE), NHR - آمین دو ظرفیتی (SECONDARY AMINE), NR_2 - آمین سه ظرفیتی (TERTIARY AMINE) بعنوان گروه عامل با شبکه رزین پیوند دارند. رزینی که دارای آمونیوم چهارظرفیتی بعنوان گروه عامل باشد، دارای خاصیت بازی قوی بوده و "رزین تبادل کننده آنیون (رزین آنیونی) بازی قوی" نامیده می شود. اگر این رزین را به صورت $R-N.OH$ نشان دهیم، در صورت قرار گرفتن در آب به صورت $R-N.OH \rightleftharpoons R-N^+ + OH^-$ تجزیه می گردد. خاصیت بازی نمک آمونیوم چهارظرفیتی زیاد است. این نمک در کلیه محلول ها با PH مختلف تجزیه شده و تبادل یون انجام می دهد. رزین تبادل کننده آنیون که متشکل از آمین یک تا سه ظرفیتی است، دارای خاصیت بازی کم بوده و "رزین تبادل کننده آنیون (رزین آنیونی) بازی ضعیف" نامیده می شود. رزین از نوع $R-NH_2$ به صورت زیر تجزیه می شود:



ولی در محلول قلیائی تجزیه نشده و هیچگونه قابلیت تبادل یون نخواهد داشت. "رزین آنیونی بازی قوی" به فرم $(R-N.CL)$ عرضه می گردد. زیرا در این صورت دارای خاصیت پایداری شیمیایی بالایی می باشد. و قتیکه ما آنرا به فرم $R-N.OH$ مورد استفاده قرار می دهیم، باید توسط محلول $NaOH$ امیاء گردد.



پس از امیاء رزین به فرم $R-N.OH$ آنرا با آب شیرین (عاری از نمک) شستشو داده و سپس به آن محلول $NaCl$ و یا HCl اضافه می کنیم. در این حالت رزین به صورت زیر تبادل یون انجام می دهد:



"رزین آنیونی بازی ضعیف" قادر به تجزیه و تبادل یون با نمک فنئی مانند $NaCl$ نبوده ولی می تواند با باز ضعیفی چون NH_4Cl و یا اسید، تبادل یون نماید. دونهوع رزین آنیونی بازی قوی وجود دارد. نوع I دارای قویترین حالت بازی و نوع II دارای حالت بازی ضعیفتر از نوع I می باشد.

بهم پیوستگی رزین تبادل کننده یون

از آنجائیکه تبادل یون توسط انتشار یون های معکوس به داخل بدنه رزین صورت می گیرد، طبیعت کاری رزین تبادل کننده یون به مقدار زیادی تمت تأثیر سافتمان شبکه مولکولی این ماده شیمیایی می باشد. سافتمان مولکولی رزین عمدتاً پلیمر ترکیبی استایرن

و دیونیل بنزن است پلیمریزاسیون این دوماده سبب ایجاد پلیمر ترکیبی با مولکول های به هم پیوسته می گردد. اگر پلیمریزاسیون با استفاده از مقدار زیاد D.V.B انجام گیرد، اتصالات زیادی جهت ایجاد سافتمان مولکولی فشرده تولید می گردد. بالعکس رزین با درصد کم D.V.B دارای اتصالات مولکولی اندکی بوده و از شبکه سافتمانی با روزه های درشت تشکیل یافته است. بنابراین D.V.B نقش گره را در شبکه سافتمانی (رزین ایفا نموده و " عامل بهم پیوستگی (پیوند) مولکولی" (Crosslinking Agent) نامیده می شود. مقدار D.V.B جهت نشان دادن میزان صافی شبکه سافتمانی (رزین بکار می رود. مقدار D.V.B با درصد وزنی D.V.B مشخص شده و این مقدار را " میزان بهم پیوستگی (پیوند) مولکولی (Crosslinkage)" می نامند. بطور کلی، رزینی که حاوی حدود ۸ درصد D.V.B باشد، دارای بهم پیوستگی مولکولی نرمال است. رزینی که حاوی بیش از ۸ درصد D.V.B باشد، بهم پیوستگی مولکولی زیاد و رزینی که حاوی کمتر از ۸ درصد باشد، دارای بهم پیوستگی مولکولی کم می باشد. (رزین کاتیونی اسیدی قوی از ترکیب گروه اسید سولفونیک با یک پلیمر و رزین آنیونی از کلر و متیله کردن (Chloromethylation) این پلیمر و سپس انجام واکنش با آمین سافته می شود. هنگامیکه گروههای عاملی با رزین ترکیب می شوند، در برقی از مواقع بهم پیوستگی مولکولی ثانویه صورت می پذیرد و بنابراین نشان دادن بهم پیوستگی مولکولی، تنها با درصد D.V.B غیرمنطقی است ولی روش بهتری در این مورد موجود نمی باشد. پلیمر اشتراکی استایرن و D.V.B دارای خاصیت جذب آب (HYDROPHILIC CHARACTER) نیست. زمانیکه گروه عاملی با آن ترکیب می شود، به شدت آب را جذب نموده و متورم می شود. این طبیعت جذب آب منتج از فشار اسمزی (OSMOTIC PRESSURE) و ترکیب یون های ثابت و معکوس با آب (HYDRATION) است. هنگامیکه رزین آب را جذب می کند، زنجیره مولکولی پلیمر متناسب با آن گسترش یافته و با نیروی الاستیک پلیمر به حالت تعادل می رسند و در نتیجه میزان تورم و رطوبت داخل رزین ثابت نگه داشته می شوند. زنجیره مولکولی پلیمر دارای بهم پیوستگی مولکولی بالا، به میزان کمی منبسط می گردد، بنابراین محتوای آب آن محدود است ولی پلیمر دارای بهم پیوستگی مولکولی پایین، محتوای آب و حالت توری زیادی دارد. هنگامیکه رزین تبادل کننده یون آب را جذب می کند، روزه های بسیار ریزی در آن ایجاد می شود. یون معکوس به داخل این روزه ها نفوذ کرده و تبادل یون انجام می گردد. اندازه این روزه ها برای رزین تبادل کننده یون بسیار مائز اهمیت است. اندازه روزه ها به میزان بهم پیوستگی مولکولی بستگی دارد و بنابراین " بهم پیوستگی مولکولی" نیز مهم است. رزینی که فقط از استایرن و D.V.B سافته شده باشد، تقریباً شفاف بوده و دارای سافتمان ژله ای (GEL - TYPE) است. این نوع رزین با رزین متفلفل که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد، متمایز می باشد.

رزین تبادل کننده یون از نوع متفلفل

با بکارگیری روش خاص پلیمریزاسیون، میتوان رزینی بدست آورد که بصورت فیزیکی در آن روزه ایجاد شود. این نوع رزین، "متفلفل" نامیده میشود. سافتمان این نوع رزین اساساً با رزین ژله ای یکسان بوده ولی از نظر دارا بودن روزه های درشت (MACROPORE) با آن متفاوت است.

نمونه کاربرد رزین تبادل کننده یون

رزین به حالت ستونی و با تکرار مراحل زیر بطور مرتب، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

شستشوی معکوس (BACK WASH) - امیاء (REGENERATION) - فروج ماده امیاء-کننده باقیمانده (PUSH OUT) - آب کشی (RINSE) - مرحله کاری (LOADING CYCLE) .

بهترین نمونه استفاده از رزین، استقرار آن به حالت ستونی می‌باشد. در این مورد انواع مختلفی وجود دارد. در یک وسیله صنعتی از نوع متداول، ستونی از رزین قرار گرفته و در بالای آن فضای فالی با ارتفاع معادل ارتفاع ستون رزین باقی گذاشته می‌شود. دستگاهی که با رزین تبادل کننده یون کار می‌کند، معمولاً بشرح مراحل زیر عمل می‌نماید:

۱- **شستشوی معکوس** - جهت شستشو و فارغ نمودن مواد معلقه که طی مرحله کاری روی لایه رزین و داخل ستون آن باقی می‌ماند و همچنین جداسازی لایه بهم فشرد رزین، آب از زیر لایه رزین و رو به بالا از میان آن عبور داده می‌شود. سرعت عبور آب در صورتی کافیست که بر اثر آن ضفامت لایه رزین مدود ۸۰-۵۰ درصد افزایش یابد. بنابراین برای دستیابی به این حالت، وجود فضای کافی روی لایه رزین نیز مورد لزوم است. پس از شستشوی معکوس، لایه منبسط شده رزین با دانه بندی ریزتری دوباره به حالت اول قرار می‌گیرد. پس از شستشو و فارغ نمودن کامل مواد معلق، مرحله شستشوی معکوس متوقف شده و مرحله بعدی یعنی امیاء (رزین انجام می‌گردد).

۲- **امیاء** - این مرحله شامل جریان داشتن آرام ماده امیاء کننده از بین لایه رزین از بالا به پایین می‌باشد. مقدار ماده امیاء کننده متناسب با نوع رزین و نافالسی آب، متفاوت است. داشتن زمان تماس طولانی با مملول ماده امیاء کننده و نفوذ یکنواخت مملول امیاء-کننده بدافل رزین، برای بازده رزین ایده آل می‌باشد ولی قطع جریان مملول در این مورد مناسب نیست. پس از امیاء رزین، جریان مملول قطع شده و مرحله بعدی (فروج ماده امیاء-کننده باقیمانده) شروع می‌شود.

۳- **فروج ماده امیاء-کننده باقیمانده** - پس از اتمام مرحله امیاء ممکن است که هنوز مقداری از ماده امیاء-کننده در لایه های (رزین باقیمانده) باشد. جهت استفاده بهینه از رزین، بلافاصله پس از مرحله امیاء، آب از بالای ستون (رزین و با همان سرعت مملول امیاء-کننده روی آن پاشیده می‌شود. حجم این آب دوبرابر حجم رزین است.

۴- **آب کشی** - جهت شستشو و فارغ نمودن مقادیر اندک مملول امیاء-کننده که هنوز باقیمانده و با وجود اتمام مرحله قبل، تفلیه نگردیده است، مرحله آب کشی باید با استفاده از میزان بیشتری انجام گیرد. این مرحله تا شستشو و تفلیه کامل مملول امیاء-کننده و شروع مرحله کاری ادامه خواهد داشت.

۵- **مرحله کاری (SERVICE OR LOADING CYCLE)** - در این مرحله آب تصفیه نشده جهت انجام تبادل یون مناسب، از بالا به پایین جریان می‌یابد. دبی جریان با توجه به نوع آب تصفیه نشده، متفاوت است. جریان آب باید با سرعت نسبتاً زیاد و تا شروع نشستن یون ادامه یابد. هنگامیکه یون شروع به نشستن نماید، جریان آب باید قطع شده و مرحله شستشوی معکوس آغاز گردد.

فواص هیدرولیکی و قطر دانه های رزین

کاهش فشار در حالت جریان داشتن آب و انبساط لایه رزین در حالت شستشوی معکوس، عوامل مهم در طراحی سیستم تصفیه می باشد. این عوامل به قطر دانه ها و جرم مخصوص رزین و درجه مرارت آب بستگی دارند. قطر رزین با استفاده از "قطر مؤثر" و "ضریب یکنواختی" آن مشخص می گردد. فواص هیدرولیکی رزین از جمله کاهش فشار در حالت کار و انبساط لایه رزین در حالت شستشوی معکوس بستگی تنگاتنگ با اندازه ذرات آن دارند. اندازه ذرات رزین در صنعت عموماً ۵۰-۱۰ (مش) است. در برفی از موارد جهت نشان دادن اندازه دانه های رزین از نتایج بدست آمده از روش سرندکردن این ذرات استفاده می شود. ولی عموماً اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی مورد نظر قرار می گیرد. اندازه مؤثر، اندازه سرندی است که ۱۰ درصد کل رزین از آن رد شده و ۹۰ درصد در آن باقی بماند.

دوام فیزیکی رزین

پس از آنکه رزین به مدت طولانی مورد مصرف قرار گرفت، تمایل به فرودشدن فواهدداشت. این حالت عمدتاً ناشی از تغییر حجم دانه رزین تشفیف داده شده است. به نظر می رسد که هر قدر "درجه بهم پیوستگی مولکولی" بیشتر باشد، رزین از این نظر مقاومتر است ولی این مطلب همیشه صادق نیست. تورم رزین کاتیونی بر اثر اکسیدشدن، تأثیر مواد آلی بر رزین آنیونی و نقص لایه رزین در برفی از مواقع موجب فرود شدن رزین می شود. بطور کلی رزین متفلفل از نوع ژل آن مقاومتر است.

افت بازده کاری رزین

افت بازده کاری رزین اساساً ناشی از موارد زیر می باشد:

- ❖ وقتی که رزین کاتیونی اسیدی قوی اکسیده شده و تورم غیرقابل برگشت داشته باشد.
- ❖ وقتی که نافالسی ها در اطراف ذرات رزین مجتمع شوند.
- ❖ وقتی که رزین آنیونی اکسید شده و قادر به تجزیه گروه یونی نباشد و تورم غیرقابل برگشت داشته باشد.
- ❖ وقتی که رزین آنیونی تمت تأثیر مواد آلی قرار گیرد.

برفی از این موارد با انجام تصفیه مقدماتی (PRE - TREATMENT) قابل پیشگیری می باشند.

سرعت عمل رزین

سرعت عمل یا سرعت انجام واکنش رزین با محاسبه میزان فوران یون از دانه رزین و یا لایه نزدیک به سطح رزین مشخص می گردد. سرعت عمل رزین به نوع آب بستگی داشته و با کوچک شدن دانه رزین و بالا رفتن مرارت، افزایش می یابد.

"درجه بهم پیوستگی مولکولی" و برفی دیگر از خواص رزین تبادل کننده یون

به ازا افزایش بهم پیوستگی مولکولی، ممتوای رطوبت رزین کاهش و ظرفیت تبادل یون به ازا وامد مهم افزایش می یابد. از سوی دیگر، درصد D.V.B (رزین با تومه به " ممتوای رطوبت" و " ظرفیت تبادل یون" آن قابل تشخیص است. ارتباط بین " درجه بهم پیوستگی مولکولی" و خواص عملی (رزین بشرح زیر می باشد:

- ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" کمتر باشد، سرعت عمل (رزین بیشتر فواهد بود.
 - ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" کمتر باشد، تغییر مهم (انبساط) رزین بیشتر فواهد بود.
 - ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" بیشتر باشد، " ضریب قدرت تمایز دریافت یون (SELECTIVITY COEFFICIENT)" (رزین نیز بیشتر فواهد بود.
 - ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" بیشتر باشد، تورم غیر قابل برگشت (رزین کاتیونی اسیدی قوی بر اثر اکسیداسیون ، کمتر فواهد بود.
 - ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" بیشتر باشد، از هم پاشیدگی (رزین آنیونی بازی قوی بر اثر اکسیداسیون، کندتر فواهد بود.
 - ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" کمتر باشد، تفریب (رزین آنیونی بر اثر مواد آلی کمتر فواهد بود.
 - ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" کمتر باشد، راندمان امیاء (رزین بالاتر فواهد بود.
 - ❖ هر قدر " درجه بهم پیوستگی مولکولی" کمتر باشد، تبادل یون های درشت، ساده تر انجام می شود.
- بنابراین انتحاب (رزین باید با تومه به " درجه بهم پیوستگی مولکولی" مناسب صورت گیرد.

رزین متخلخل

رزین متخلخل که دارای (روزنه های درشت فیزیکی است، با استفاده از روش خاص پلیمریزاسیون قابل تولید می باشد. این (رزین دارای (دو نوع (روزنه درشت و ریز در حالت متورم است. (رزین متخلخل به دو گروه زیر تقسیم می گردد:

- ۱- (رزین با "درجه بهم پیوستگی" نه چندان زیاد که در نتیجه دارای (روزنه های درشت اندکی بوده و (روزنه های ریز آن در حالت تورم خیلی بزرگ می شوند. بنابراین، این نوع (رزین جهت استفاده در تصفیه آب مؤثر است. این نوع (رزین از " (رزین بسیار متخلخل (HIGH POROUS) متمایز می باشد.
- ۲- (رزین با " درجه بهم پیوستگی" بالا که دارای تخلخل و سطح زیاد است. این نوع (رزین جهت تبادل یون در ملال غیرقطبی (NON – POLAR SOLVENT) و برای یون درشت مناسب و مؤثر است ولی در مملول های آبی (AQUEOUS SOLUTION) به دلیل داشتن " درجه پیوستگی مولکولی" بسیار بالا و کوچک بودن (روزنه های ریز آن، نسبت به (HIGH POROUS TYPE ION EXCHANGERES) نامیده می شود. این (رزین های (متخلخل) نسبت به نوع ژل از نظر ظرفیت تبادل یون به ازا وامد مهم، ضعیفتر و از نظر سرعت عمل، قابلیت رنگبری، مقاومت در برابر اثر مواد آلی و دوام فیزیکی قویتر و بهتر می باشند.

جدول زیر (رزین های سافت کارفانجات مختلف را که از نظر کاربرد نسبتاً معادل می باشند، مشخص می سازد) (رزین ها به صورت سطری معادل بوده و اسامی تجارتي در بالای جدول ذکر گردیده اند).


رزینهای سافت کارفانجات مختلف

رزین کاتیونی						
RESINTECH	AMBERLITE	DUOLITE	DOWEX	IONAC	PUROLITE	mitsubishi
CG8	IR-120P	C-20	HCR-S	C-249	C-100	SK1B
CG8-H	IR-120H	C-20H	HCRS-H	C-267	C-100H	
CG10-Na	IR-122	C-20X10	HGR	C-250	C-100X10	SK110
CG10-H	IR-122H	C-20X10H	HGR-H	C-250H	C-100X10H	
SACMP	IR-200	C-26	MSC-1	CFP110	C-150	
WACMP	IRC84	C-433	CCR-2	CC	C-105	
رزین آنیونی						
SBG2	IRA-410	A-104	SAR	ASB2	A-300	SA20A SA20B
SBG1P	IRA-402	A-101D	SBRP	ASB1-P	A-400	SA11A SA11B
SBG1	IRA-400	A-109	SBR	ASB1	A-600	SA10A SA10B
SBACR1	IRA-458	A-132/172			A-850	
SBAMP1	IRA-900	A-161	MSA-1	A-641	A-500	
WBMP	IRA-93/94	A-378	MWA-1	AFP-329	A-100	

سیستم تصفیه مناسب

برای آب خام دارای سفتی و کربنات زیاد

W.T. SYSTEM SUITABLE FOR HIGH
HARDNESS & HIGH ALKALINITY



✓ دستگاه سفتی گیر برای تقلیل سفتی آب

✓ دی کالیزر برای تقلیل بیکربنات های آب

✓ دستگاه هواگیر برای تقلیل گازهای محلول در آب

- ✓ SOFTENER FOR REDUCTION OF HARDNESS
- ✓ DEALKALIZER FOR REDUCTION OF BICARBONATES
- ✓ DEAERATOR FOR REDUCTION OF DISSOLVED GASES

پایان